



## Color SH

### - Silikatfarbe D -

Minerální jednosložková silikátová barva

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	32
	<b>Balení</b>	<b>12,5 l</b>
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	13
	<b>Číslo výrobku</b>	
bílý	0630	■
speciální odstíny	0634	■

#### Spotřeba



Na jeden pracovní krok 0,2 l/m<sup>2</sup>.

Nutné vždy min. 2 pracovní kroky.

Spotřeba je závislá na nasákavosti povrchu.

Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

#### Oblasti použití



- Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, písek / vápenec, minerální omítky
- Renovační nátěr na silikátový, vápenný a cementový nátěr
- Výrobkem nenatírat přírodní kámen obsahující železo a mangan.

#### Vlastnosti výrobku



- Pískovcová struktura
- Optimální přidržnost
- Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Otevřen difúzi vodních par
- Vodoodpudivý
- Minerální nátěr na vodné bázi

#### Údaje o výrobku

##### ■ Při dodání

Pojivo	Draselné silikáty s organickými stabilizátory
Hustota (20 °C)	1,40 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	Tixotropní
Pigment	Světlostálé oxidické pigmenty
Hodnota pH	12-13



■ **V plně zreagovaném stavu**

Propustnost vodní páry	> 95 %
Propustnost vodní páry (DIN 52615)	$s_d \leq 0,04 \text{ m}$
Koeficient nasákavosti podle (DIN 52617)	$w \leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Stupeň lesku	Matný
Odolnost vůči UV záření	Velmi dobrá

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

➤ **Primer Hydro S HF (0624)**

Přípravné práce


■ **Požadavky na podklad**

Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.  
Bez škodlivých solí.

■ **Příprava podkladu**

Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.  
Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

Zpracování



■ **Podmínky při zpracování**

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +25 °C

Materiál dobře promíchejte.  
Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.  
Nátěr aplikovat ve dvou vrstvách.  
Druhý nátěr provádět po 12 hod.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.  
Pro dobarvení lze použít běžné silikátové a pastelové tónovací barvy do max. 2 %.  
Tmavé a intenzivní odstíny mohou snadno vyschnout, proto doporučujeme používat pouze pastelové odstíny. Čím sytější barevný odstín, tím více vyschnutím zesvětlá.  
Nemíchat s jinými výrobky.  
Čerstvě ošetřené plochy chránit před nárazovým deštěm, větrem, slunečním zářením a před kondenzací vody.

Upozornění

Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.  
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.  
Dodržujte směrnice BFS příslušných pracovních oblastí.

Nářadí / čištění

Štětka, plochý štětec a plyšový váleček.



Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

- **Collomix WK 90/500 S (4448)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**



- 
- Teleskopstiel (4391)
  - Rollerbügel (4449)
  - Nylon-Rolle Profi (5045)
  - Nylon-Rolle Standard (5066)
  - Heizkörperpinsel (4541)



### Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.



### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

### Osobní ochranné pomůcky

Při nanášení stříkáním používejte dýchací filtr P2, ochranné brýle, ochranné rukavice a pracovní oblečení.

### Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

### Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Hraniční hodnota pro tento výrobek (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010)  
Tento výrobek obsahuje < 40 g/l VOC

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.