



Multi Fill [basic]

- Multispachtel -

Plnicí a povrchová stěrka

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	64	42
	Balení	5 kg	20 kg
	Typ balení	Plastový kbelík	polyetylenový pytel
	Kód obalu	05	20
	Číslo výrobku		
bílý (weiß)	2809	■	■
šedý (grau)	2808	■	■
speciální odstíny*	2806		■
*Minimální objednatelné množství 840 kg			

Spotřeba

Cca 1,0 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití



- Pro interiér i exteriér
- Stěrková hmota na fasády, poškozené povrchy a spáry minerálních stavebních materiálů (tvárnice, beton, omítka) a stavebních desek.
- Fasády pod vodoodpudivými nátěry

Vlastnosti výrobku

- Rychlé tuhnutí
- Paropropustný
- Dobrá přilnavost
- Lze vytáhnout do ztracena
- Vytvrzuje bez vnitřního pnutí a trhlin
- Lze brousit
- Lze barvit
- Odolný vodě, povětrnosti a mrazu



Údaje o výrobku

Sypná hmotnost	Cca 1,0 kg/dm ³
Záměsová voda	1,5-1,92 l/5 kg 6,0-7,5 l/20 kg
Reakce na oheň	Třída A1
Pevnost v tlaku	24 h: cca 3 N/mm ² 28 d: cca 10 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu (28 d)	Cca 3,5 N/mm ²
Velikost zrna	< 0,2 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


Systémové produkty

- > [Color LA \(6400\)](#)
- > [Color PA \(6500\)](#)
- > [Color Flex \(2976\)](#)

Přípravné práce


- Požadavky na podklad
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- Příprava podkladu
Podklad předvlhčit do matně vlhka.

Příprava směsi



- Míchání
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.

Zpracování



- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
- Doba zpracování (+20 °C)
Cca 20 minut

Hmotu lze nanášet v libovolné tloušťce vrstvy
Upravit do hladka vhodným nářadím.
Po vytvrzení je možno provést broušení.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.
Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.
Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.
Nepoužívejte v trvale mokrých oblastech.
Nenatírejte silikátovou barvou.



Upozornění

Nepracujte na podkladech, které jsou zezadu nasáklé.
Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Vždy vytvořte testovací plochy!
Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

Nářadí / čištění



Míchací zařízení, zednická lžice, hladítko.
Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

- Remmers nářadí
- Mischgefäß (4030)
 - HEXAFIX® Nachrüstadapter (4283)
 - Remmers Quirlex (4282)
 - Abdeckpapier (5019)
 - Nerezové hladítko (4004)
 - Glättkelle (4117)
 - Nerezové hladítko dva kulaté rohy (4118)
 - Feinputzkelle -FLEXIS ONE- (4233)
 - Schwammbrett gelb (4936)

Skladování / trvanlivost



Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být likvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.