

81025 LASCAUX® Acryl Transparentlack 575 glanz

Zusammensetzung

Reinacrylat Dispersionsbinder

Eigenschaften

Wasserverdünnbarer Transparentlack mit hoher Transparenz, guter Haftung, Abriebfestigkeit und Härte. Lichtechtheit, wetterbeständig und wasserfest. Minimale Filmbildungstemperatur MFT:8°C.

Anwendung

Für diverse Arbeiten auf stabilen Untergründen:

- a) als Schutzlackierungen von Acrylmalerei
- b) als Malmittel für Acrylsysteme
- c) um Lascaux Artist und Studio Künstler Acrylfarben härter einzustellen
- d) als Imprägnierung (Einlassgrund) für Holz, Holzschichtplatten und verdichtete Holzestazplatten
- e) als farbloser Holzlack im Innenbereich

Verarbeitung

a) Schutzlackierungen von Acrylmalerei.

Mit einer Schutzlackierung wird eine größere Beständigkeit gegen Witterungs- und mechanische Einflüsse sowie Verschmutzung erreicht. Als Schlussfirnis für bemalte Objekte wird der Transparentlack mit ca. 25% Wasser verdünnt und mit einem weichen Lackpinsel gleichmäßig aufgetragen. Ein zweimaliger Auftrag, mit einer Zwischentrocknungszeit von 1 – 4 Stunden, erfolgt mittels Pinsel oder Spritzgerät. Verbrauch insgesamt ca. 200 – 220 gr/m². Die Typen glanz und matt sind untereinander mischbar und erlauben die Steuerung des Glanzgrades nach Wunsch. Ein Schlussfirnis bewirkt zudem eine erhöhte Farbintensität. Bei Arbeiten in Hallenbädern wird dem Transparentlack 2% Härter CX 100 zugegeben. Der Härter verbessert die Wasser- bzw. Feuchtraumbeständigkeit.

b) Malmittel für Acrylsysteme (Lasuren).
Zugabe nach Bedarf.

c) Um Artist und Studio Künstler Acrylfarben härter einzustellen.

Der Transparentlack kann mit Lascaux Acrylfarben zur Verbesserung der Haftfestigkeit und Härte der Farbe, sowie zur Erhöhung der Abriebfestigkeit gemischt werden. Den Farben wird 25 – 50% Transparentlack beigemischt.

d) Als Imprägnierung (Einlassgrund) für Holz, Holzschichtplatten und verdichtete Holzestazplatten.
Transparentlack 1:1 mit Wasser verdünnt und einmal satt streichen. Nach dem Trocknen die aufstehenden Holzfasern mit den entsprechenden Schleifmitteln entfernen.

e) Farbloser Holzlack im Innenbereich.

Transparentlack 1:1 mit Wasser verdünnt und einmal satt streichen. Nach dem Trocknen die aufstehenden Holzfasern mit den entsprechenden Schleifmitteln entfernen. Danach erfolgt ein Anstrich mit Transparentlack, der mit 25% Wasser verdünnt wird.

Hinweise

Lascaux Acryl Transparentlack 575 glanz und matt ist physiologisch und toxikologisch unbedenklich. CH-BAGT T 87840. "Giftklassenfrei". USA: conforms to ASTM D 4236. "No health labeling required".