



Color CL Historic

- Historic Kalkfarbe -

Čistě vápenný nátěr bez obsahu akrylátů



Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 32
	Balení 10 kg
	Typ balení Plastový kbelík
	Kód obalu 10
	Číslo výrobku
bílý	6569 ■

Barevné odstíny se míchají pouze na dotaz.
Barevné odstíny dle vzorníku možné jen v stupních 4, 5 a 6 - intenzivní tóny nejsou možné.

Spotřeba



Cca 0,2 - 0,25 kg/m² na jeden pracovní krok
Nutné vždy min. 2 nátěry
Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

Oblasti použití



- Porézní, minerální nátěr na vnitřní použití
- Ochrana stavebních památek
- Ekologické stavby

Vlastnosti výrobku



- Kapilárně aktivní (nasákový)
- Vysoce paropropustný
- Vysoká krycí schopnost
- Bez organických pojiv
- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Bez konzervačních látek
- Minerální nátěr na vodné bázi
- Bez oxidu titaničitého
- Vhodný pro alergiky
- Přirozeně aseptický
- Minimální pnutí
- Vysoká přídržnost



Údaje o výrobku

■ Při dodání

Pojivo	Mikronizovaný bílý vápenný hydrát
Hustota (20 °C)	1,54 g/cm ³
Viskozita	3500 mPa•s
Hodnota pH	> 11

■ V plně zreagovaném stavu

Propustnost vodních par (DIN 52615)	s _d < 0,01 m
Koeficient nasákavosti podle (DIN 52617)	V závislosti na podkladu
Odstín	Bílý
Stupeň lesku	Rustikálně vápenně matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- **Color CL Fill Historic (6566)**
- **CL Fill Q3 Historic (6562)**
- **CL Fill Q4 Historic (6564)**
- **Remmers Reinigungsprodukte**

Přípravné práce


■ Požadavky na podklad

Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).
Bez solí, škodlivých stavbám.
Savý.

■ Příprava podkladu

Podklad předem navlhčit.
Pokud je to nutné, pro strukturální sjednocení podkladu použít přednářer Color CL Fill Historic (č. 6566).

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte a ihned naneste pomocí štětce nebo válečku.

Nutné vždy min. 2 nátěry

Technologická přestávka mezi nátěry min. 24 hod.

Aby se předešlo křídování natřených ploch, je nutno plochy vícenásobně vlhčit.

Upozornění při zpracování

Savost podkladu vyzkoušet na dostatečně velké zkušební ploše.

Plochy natírat od hrany k hraně a mokry do mokrého.

Na souvislých plochách používat pouze materiál stejné výrobní šarže.

Výsledný odstín po vyzrání a vytvrzení závisí na savosti podkladu, okolních podmínkách, zpracování a následném ošetřování.

Znovu přetřené plochy mohou mít odlišný odstín.

Při práci chraňte okolní stavební prvky a materiály před kontaktem s výrobkem

■ Schnutí

Suchý na dotyk: 4 až 6 hod.

Přetíratelný: 24 hod.

Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

■ Ředění

Materiál ředit max. 10 % vody.

Upozornění

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění

Štětka, plochý štětec, plyšový váleček.



Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí


- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**



► **Nylon-Rolle Profi (5045)**

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.