



Color LA Historic

- Historic-Lasur -

Lazurovací, "pravý" silikonový nátěr

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	5 l	12,5 l
	Typ balení	Plastový kbelík	Plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
speciální odstíny*	6476	■	■
*Výroba na vyžádání - žádné intenzivní barevné odstíny			

Spotřeba

Cca 0,1-0,15 l/m² na jeden pracovní krok
Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití

- Porézní, minerální podklady
- Památkově chráněné objekty
- Není vhodný ke zpracování akrylátových, alkydových a elastických nátěrových systémů



Vlastnosti výrobku

- Lazurovací
- Vysoce prodyšný $s_d \leq 0,1$ m
- Vysoce vodoodpudivý $w \leq 0,1$ kg/(m² · h^{0,5})
- Reverzibilní (odstranitelný)
- Minimální pnutí
- Matný, podobný minerálním látkám
- Optika vápenného nátěru



Údaje o výrobku

■ Při dodání	
Pojivo	Organokřemičitany zušlechťené kopolymery
Hustota (20 °C)	Cca 1,4 g/cm ³ v závislosti na odstínu
Viskozita	Umožňuje nanášení válečkem a natírání
Pigment	Anorganické, světlostálé, oxidické pigmenty odolné proti alkáliím, bez titanové běloby (TiO ₂)
Hodnota pH	8-9
■ V plně zreagovaném stavu	
Propustnost vodní páry (DIN 52615)	$s_d < 0,10$ m
Koeficient nasákavosti podle (DIN 52617)	$w < 0,1$ kg/(m ² · h ^{0,5})
Stupeň lesku	Matný, minerální charakter

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- Antihygro (0616)
- Primer HF (6438)
- Primer Hydro HF (0725)
- Color LA Fill Historic (6471)
- Remmers Reinigungsprodukte




► KSE Produkty

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin.
Bez solí, škodlivých stavbám.
- Příprava podkladu
Opískované, pevné, soudržné podklady penetrovat pomocí Primer HF nebo Primer Hydro HF.
Popř. zpevnit nebo konsolidovat podklad pomocí zpěvňovačů KSE (viz návod KSE-Modul systém)

Zpracování



Materiál dobře promíchejte.
Nanášet na plochu vhodným nářadím.
Materiál aplikovat podle vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.
Technologická přestávka mezi jednotlivými pracovními kroky je min. 6 hodin.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.
Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.
Čerstvě natřené plochy chránit před deštěm, přímým slunečním zářením, mrazem, orosením a kondenzací vody.
Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

Upozornění

Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Vždy vytvořte testovací plochy!

Nářadí / čištění



Štětce, plochý štětec, plyšový váleček.

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.


Remmers nářadí

- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rollerbügel (4449)
- Nylon-Rolle Profi (5045)
- Heizkörperpinsel (4541)



Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Limitní hranice EU pro tento výrobek (Kat. A/c) max. 40 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 40 g/l.

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.